

# PINTURASFALT IA-22

ASFALTOS ■ PINTURA ASFÁLTICA DE BASE DISSOLVENTE

## DEFINIÇÃO:

Pintura asfáltica constituída por betume asfáltico e dissolventes orgânicos, que proporciona uma excelente proteção para todo o tipo de superfícies.

O Pinturasfalt IA-22 é um produto líquido viscoso de aplicação a frio que endurece por evaporação do dissolvente. Uma vez aplicado e seco, forma uma película contínua sólida que adere à superfície isolando-a do exterior e conferindo-lhe determinada cor e brilho.

Cumprе os requisitos exigidos na norma UNE 104 235 para pinturas de proteção em base asfáltica diluída (tipo II).

## ESPECIFICAÇÕES:

| Características                        | Unidade | Norma           | Mín. | Máx. |
|--|---------|-----------------|------|------|
| Viscosidade Brookfield a 25°C          | mPa·s   | NIE-008         | 2500 | 5000 |
| Inflamabilidade                        | °C      | UNE 104281-1.12 | 30   | -    |
| Densidade a 25°C                       | %       | UNE 104281-5.4  | 1    | 1,01 |
| Matéria não volátil                    | %       | UNE 104281-3.7  | 75   | -    |
| Compostos orgânicos voláteis           | %       | UNE 104281-3.7  | -    | 200  |
| <b>Características do resíduo</b>      |         |                 |      |      |
| Secagem ao tato a 25°C e 50% Hr        | h       | UNE 104281-5.13 | -    | 4    |
| Secagem para repintura a 25°C e 60% Hr | h       | UNE 104281-5.13 | -    | 24   |

## PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação.
- Fácil de manejar.
- Boa aderência ao suporte.

## APLICAÇÕES:

- Impregnação e preparação de superfícies que posteriormente vão ser para impermeabilizadas ou tratadas com outros produtos asfálticos.
- Membrana de impermeabilização líquida em sistemas bicomponentes.
- Proteção anti corrosão de superfícies metálicas.
- Proteção superficial anti humidade de elementos de betão.

## MODO DE UTILIZAÇÃO:

- O suporte sobre o qual se vai aplicar o Pinturasfalt IA-22 deverá apresentar uma superfície coesa, limpa, isenta de pó, humidade e outras substâncias (gorduras, cal, etc) que poderiam prejudicar a aderência e o desempenho do produto. Em caso necessário, limpar com jato de areia.
- Homogeneizar o produto, na sua embalagem, antes da aplicação.
- Aplicar com pistola, trincha ou rolo.
- Cada camada aplicada deve estar seca antes de aplicar a seguinte.

## DOTAÇÕES:

- As dotações são determinadas pelo tipo de aplicação. Estas podem oscilar entre 0,15 e 0,3 kg/m<sup>2</sup> por demão, dependendo da solução proposta.

## ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO:

- As embalagens devem permanecer resguardadas da intempérie, para que permaneçam protegidas tanto do frio como da exposição solar.
- A temperatura de armazenamento não deve ser inferior a 5 °C nem superior a 30 °C.
- Uma vez finalizada a utilização tapar bem os recipientes a fim de evitar a evaporação do dissolvente e o conseqüente aumento da viscosidade da pintura.
- Produto inflamável. Manter em local afastado de fontes de ignição.
- O tempo máximo de armazenamento recomendado é de 12 meses desde a data de fabrico, nas suas embalagens de origem, bem fechadas e não deterioradas.

## OURAS RECOMENDAÇÕES:

- É aconselhável aplicar o produto a temperaturas entre 5 e 35 °C, evitando para além de tudo a sua utilização sob condições meteorológicas adversas.
- Por se tratar de uma pintura com dissolventes, deve-se aplicar em locais ventilados e utilizando EPIs.
- Pode-se incorporar diluente para reduzir a viscosidade, caso seja necessário.
- A superfície tratada deve ser protegida da ação direta do sol.
- O Pinturasfalt IA-22 não é apto para aplicações que vão estar em contato com dissolventes e combustíveis.



Se deseja mais informação, visite: [www.cepsa.pt](http://www.cepsa.pt)

Nota: as recomendações constantes desta ficha devem ser consideradas a título de orientação e para situações genéricas, recusando a Cepsa qualquer responsabilidade pela sua utilização abusiva. Para situações específicas, por favor contacte o Departamento Técnico da Cepsa.



*O seu mundo, mais eficiente.*